

# گزارش نتایج آزمون

وهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

بهردین انرژي پرشین

کننده:



خ شریعی پالین تر از چهار شیراز بیش کوچه میناک پنجم پلاک ۱۲۹۱ واحد ۱۰

برویل فولادی کالارنیزه با مقطع C شکل با ابعاد 15\*20\*30 میل 1 متر

با نمونه:

۱۰۴۲-۹۲

جمع مشتری:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

دارد

استاندارد ISO/IEC17025 اقرار

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۸  
شماره پیگیری: ۱۲۱۳۰-۳  
شماره ویرایش: .  
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶  
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

پیوست:

۴/۱٪

رطوبت:

25±c

دما:

شرایط محیطی آزمایشگاه:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

۱۰۴۲-۹۲

جمع مشتری:

۱۰۴۲-۹۲

جمع مشتری:



DGA-PL-6668.09



## موت عملکرد

اعمال نیروی خمشی بر روی پروفیل ارسال شده به صورت سه نقطه ای (در دو انتهای نمونه و وسط قطعه) نتایج ذکر شده در زیر حاصل گردید.

حداکثر نیروی قابل تحمل توسط نمونه (N)	حاجیای در نیروی تسلیم (mm)	نیروی شروع دفرمگی (N)	فاصله تکیه گاه ها (mm)	ضیف
783	16.5	640	94	1

نتیجه اصل گزارش با بررسی سوابق موجود تایید این مرکز است. مرکز پژوهش متالورژی رازی هیچگونه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد. باقی مانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

صورت وجود هرگونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر مراتب را به صورت مکتوب به مدیر زنده آزمایشگاه ها اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱ ۲۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: Pdavami@razi-center.net یا Pdavami@razi-center.net می باشد.

Website: www.razi-center.net  
Email: info@razi-center.net

تلفن: ۰۲۱ ۲۶۸۳۳۳۷ و ۰۲۱ ۲۶۸۳۳۳۷ فوریگان: ۰۲۱ ۲۶۸۳۳۳۷ و ۰۲۱ ۲۶۸۳۳۳۷ صدای مشتری: ۰۲۱ ۲۶۸۳۳۳۷