

گزارش نتایج آزمون



تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
 شماره پیگیری: ۱۳۱۳۰-۲
 شماره ویرایش: -
 تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
 تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
 تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
 صفحه: ۱ از ۱

درخواست کننده: بهرادین انزلی پرشین
 نشانی: خ شریعی پائین تر از بهار شیراز نبش کوچه میثاق پنجم پلاک ۲۹۶ واحد ۱۰
 نام قطعه یا نمونه: پروفل فولادی گالوانیزه با مقطع G شکل با ابعاد 41*21*2 طول 1 متر
 شماره مرجع مشتری: ۱۰۴۲-۹۲
 شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۴۰٪ پیوست:
 آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 قرار دارد. نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

آزمون عملکرد

با اعمال نیروی خمشی بر روی پروفل ارسال شده به صورت سه نقطه ای (در دو انتهای نمونه و وسط قطعه) نتایج ذکر شده در زیر حاصل گردید.

ردیف	فاصله تکیه گاه ها (mm)	نیروی شروع دفرمگی (تسلیم) (N)	جابجایی در نیروی تسلیم (mm)	حداکثر نیروی قابل تحمل توسط نمونه (N)
1	94	2147	26	2447



A-PL-6668.09



تنها اصل گزارش با برچسب هولوگرام مورده تایید این مرکز است. مرکز پژوهش متالورژی رازی هیچگونه مسئولیتی در مورد خطای نام نمونه یا نتایج ارائه شده ندارد. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر مراتب را به صورت مکتوب به مدیر ارشد آزمایشگاه ها اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱)۶۴۸۱۵۵۳۳ یا Email: Pdavami@razi-center.net یا ۰۲۱)۶۴۸۱۵۵۳۳. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.
 تلفن: ۰۲۱)۶۳۰۷۰ (دورنگار: ۴۶۸۳۳۳۱ و ۴۶۸۱۵۵۹۷) و ۰۲۱)۶۳۸۳۱۵۶۸ (مدای مشتری: ۰۲۱)۶۳۸۳۱۵۶۸.